ГОСТ 22298—76

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

УДК 674.032.093.2 : 006.354 Группа К11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Технические требования

Coniferous saw logs for export.
Technical requirements

ГОСТ 22298—76*

Взамен ГОСТ 10.6—69

ОКП 53 1811

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 2961 дата введения установлена

01.01.78

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.12.91 № 2193

Настоящий стандарт распространяется на круглые пиловочные лесоматериалы хвойных пород, предназначенные для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры лесоматериалов устанавливают:
по длине — от 4,0 до 7,0 м с градацией 0,25 м, а также 3,8; 7,6 и 8,0 м;
по толщине — от 14 см и выше с градацией 2 см.
Лесоматериалы других размеров допускается изготовлять при наличии заказов внешнеторгового объединения.
1.2. Лесоматериалы по длине должны иметь припуск 5—10 см.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лесоматериалы изготовляют из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.
2.2. В зависимости от качества древесины лесоматериалы изготовляют 1, 2 и 3-го сортов.
2.3. Показатели качества лесоматериалов должны соответствовать указанным в таблице.

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма допускаемого порока для сорта		
	1-го	2-го	3-го
1. Сучки:	Не учитываются размером, мм, не более:		
а) все разновидности, кроме табачных и заросших	10	20	40
	Учитываемые сучки не допускаются размером, мм, более:		
	25	50	Сросшиеся 80, несросшиеся 60

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Э

* *Переиздание (март 1999 г.) с Изменениями №1, 2, утвержденными в январе 1983 г., сентябре 1985 г. (ИУС 5—83, 12—85)*

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Продолжение

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма допускаемого порока для сорта		
	1-го	2-го	3-го
	В количестве в среднем более:		
	3 шт.	4 шт.	5 шт.
	на 1 м длины бревна		
б) табачные	Не допускаются		Допускаются в числе учитываемых размером не более 35 мм в количестве не более 2 шт. на 1 м длины
в) заросшие	Вздутия, прикрывающие заросшие сучки, допускаются высотой над поверхностью, мм, не более:		
	10	40	60
2. Грибные поражения:			
а) грибные ядровые пятна и полосы	Не допускаются размером более:		
	$^1/_4$	$^1/_3$	Допускаются
	диаметра соответствующего торца		
б) ядровая гниль и дупло	Не допускаются		Допускаются в одном из торцов размером не более: в бревнах диаметром до 30 см — $^1/_5$, а в бревнах диаметром свыше 30 см — $^1/_3$ диаметра соответствующего торца
	В комлевых бревнах допускаются на нижнем торце размером не более:		
	$^1/_5$	$^1/_3$	$^1/_3$
	диаметра торца		
в) заболонная гниль	Не допускается	Не допускается односторонняя глубиной (от поверхности бревна) более $^1/_{10}$, а кольцевая — более $^1/_{20}$ диаметра соответствующего торца	
	Не допускается одновременное наличие на одном торце бревна ядровой гнили, а на другом торце — ядровых пятен и полос. В лесоматериалах допускается лишь одна из разновидностей гнили — ядровая или заболонная		
г) наружная трухлявая гниль	Не допускается		
д) заболонные грибные окраски (синева и заболонные цветные пятна)	Не допускаются глубиной по радиусу более:		
	$^1/_{20}$	$^1/_{10}$	$^1/_4$
	диаметра соответствующего торца		
3. Червоточина	Допускается поверхностная. Глубокая и неглубокая не допускаются		Глубокая и неглубокая допускаются не более 3 отверстий в среднем на 1 м длины бревна
4. Трещины и проросты:			
а) метиковые, отлупные, морозные и проросты	Допускаются, укладывающиеся в полосу (сердцевинную вырезку) размером не более:		Допускаются
	$^1/_5$	$^1/_3$	
	диаметра соответствующего торца		

Продолжение

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма допускаемого порока для сорта		
	1-го	2-го	3-го
б) боковые от усушки и прорость открытая	Не допускаются глубиной более: $^1/_{20}$ диаметра соответствующего торца	$^1/_{20}$	$^1/_{10}$
в) торцовые от усушки	Допускаются в пределах установленного припуска по длине		
5. Кривизна: а) простая	Не допускается со стрелой прогиба в процентах, более: 1 длины бревна	1,5	1,5
б) сложная	Допускается в размере половины нормы простой		
		В бревнах, пораженных ядровой гнилью, кривизна не должна превышать норм, установленных для 1-го сорта	
6. Ребристая закомелистость	Не допускается глубиной более $^1/_5$ диаметра комлевого торца	Допускается	
7. Наклон волокон	Не допускается при отклонении волокон от прямого направления на 1 м длины бревна более: $^1/_3$ диаметра верхнего торца	$^1/_2$	Допускается
8. Двойная сердцевина и пасынок	Не допускаются		Допускаются
9. Сухобокость	Допускается глубиной не более: $^1/_{20}$ диаметра, в месте повреждения, но не более 6 см	$^1/_5$	$^1/_5$
10. Рак	Не допускается		Не допускается протяжением более 1 м
11. Механические повреждения (зарубы, запилы, сколы, вырывы) и обугленность древесины	Допускаются глубиной не более: $^1/_{10}$ диаметра в месте повреждения, но не более 4 см	$^1/_5$	$^1/_5$

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140—81, не указанные в таблице, допускаются.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается частичный обдир коры. Количество окоренных бревен устанавливают в заказ-наряде внешнеторгового объединения.

2.5. В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским.

2.6. Скос пропила не должен превышать $^1/_{10}$ диаметра торца бревна. Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корневые лапы и наросты опилены.

В лесоматериалах толщиной более 60 см допускается срез торца, образованный двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми не должно быть более 2 см.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Методы измерений пороков древесины — по ГОСТ 2140—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 2292—88.

5. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка лесоматериалов — по ГОСТ 2292—88.

При маркировке дополнительно на верхнем торце лесоматериала наносят знак экспорта в виде буквы «Э».

5.2. Хранение лесоматериалов — по ГОСТ 9014.0—75.

5.3. Лесоматериалы, поставляемые на экспорт, укладывают в отдельные штабеля.

Редактор *Т.А.Леонова*
Технический редактор *Н.С.Гришанова*
Корректор *А.С.Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 06.04.99. Подписано в печать 27.04.99. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,45.
Тираж 140 экз. С 2706. Зак. 366.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102